

weber.floor Top Matt



1-komponentne, matt, akrüülalusel
kaitseaine mineraalalusel
põrandatasandussegudele, nagu weber.floor
CASA Design Floor või weber.floor 4650,
weber.floor 4610.

- Toob esile tasanduskihi esialgse tekstuuri ja tootele iseloomuliku välimuse.
- Kulumiskindel kaitseaine, mis tagab määrumis- kindluse paljudeks aastateks
- Hea veeauru läbilaskvus
- Hästivalguv, kiiresti kuivav

TOOTE KIRJELDUS

Kulu	u 0,05 kg/m²/kiht, soovitavalt 2 x
Kuivamisaeg	u 2 tundi
Kõvenemisaeg: kõndimiskuiiv	u 6 tundi
Kõvenemisaeg: täiskoormus	7 ööpäeva pärast
Viskoossus	Sarnane vee viskoossusele
pH	7–8
Kõlblikkusaeg	12 kuud valmistamise kuupäevast (avamata pakendis, ruumi temperatuuril +5...+25 °C) Ei tohi läbikülmuda. Säilitada ja transportida plus temperatuuril!
Pakend	4 kg ämbris

Kaitseaine

Kasutamine

Kaitseaine värvilistele mineraalalusel põrandatasandussegudele, nagu weber.floor CASA Design Floor, weber.floor 4650, weber.floor 4610

Aluspind

Enne kaitseaine weber.floor Top Matt kasutamist tuleb põrand töödelda krundiga weber.floor Top Primer. Põranda pind peab olema kuiv ja tolmuvaba. Tuleb meeles pidada, et põrandal ei tohi enne põrandat töötlemist ilma jalatsikaitseta (näiteks kilesussid) kõndida, sest jalatsitaldade jäljed jms mustus jäävad pinnakattematerjali alt nähtavale. Põrand ja õhu temperatuur peab töö ajal olema +15...+25 °C.

Segamine

Toode segada läbi näiteks trelliga u 2 minutit ja valada värvialusele.

Kui kogu anuma sisu ei valata välja korraga, tuleb toodet enne kasutamist uuesti segada.

Tööjuhend

Pinnakattematerjal kanda põrandale ühtlaselt lakirulliga kahes kihis (nt 400 mm rull, 6-8 mm karvaga). Teise kihi võib peale kanda pärast esimese kihi kuivamist, min 2 tunni pärast, kuid sama päeva jooksul. Põrand talub kerget koormust, kui viimase kihi pealekandmisest on möödunud vähemalt 6 tundi. Lõplik tugevus u 7 päeva pärast.

NB!

Pinnakattematerjali ei tohi valada otse põrandale, vaid kasutada maalirulli alust. Materjali pealekandmise ja kuivamise ajal vältida otsest päikesevalgust ja tõmbetuult. Põrandaküte tuleb enne töö alustamist aegsasti välja lülitada. Kanda kaitsekindaid ja -riideid. Enne kasutamist tuleb ohutuskaart läbi lugeda.

Hooldusjuhend

Värvilised materjalid ja kemikaalid (juuksevärvid, punane vein jm) tuleb pinnakattematerjalilt kohe eemaldada, et vältida pinna kahjustamist ja põrandale jäävaid plekke. Suur mehaaniline koormus võib pinnakattematerjali kahjustada. Põranda puhastamise ja hooldamise täpsemad juhised leiata eraldi hooldusjuhendist.

Enne pinnakattematerjali uuendamist tuleb pind karestada.

