

Kaitseaine krunt



Kasutamine

Kaitseaine weber.floor Top Matt all kasutatav krunt mineraalalusel põrandatasandussegudele, nagu weber.floor CASA Design Floor, weber.floor 4650, weber.floor 4610.

Aluspind

Enne kruntimist tuleb põrandal lasta normaaltingimustel kuivada umbes üks ööpäeva. Enne kruntimist tuleb põrandapind puhastada tolmust, rasvast, vahast ja muudest nakkumist vähendavatest saasteainetest. Tuleb meeles pidada, et põrandal ei tohi enne põrandapinna töötlemist ilma jalatsikaitseta (näiteks kilesussid) kõndida, sest jalatsitaldade jäljed jms mustus jäävad pinnakattematerjali weber.floor Top Matt alt nähtavale. Põranda ja õhu temperatuur peab tööde ajal olema +15...+25 °C. Krunt peab enne kaitseaine pealekandmist kuivama u 2 tundi.

Tööjuhend

Krundi ämber tuleb enne kasutamist hoolikalt loksutada ja krunt valada laiiale maalerullil alusele. Krunt kanda põrandale ristisuunas ühtlase kihina madalakarvalise mikrokiudrulliga märg-märjale-põhimõttel, vältides loikude teket. Kuivamisaeg 1–2 tundi, olenevalt tingimustest. Kui krunt on kuivanud läbipaistvaks, töödeldakse põrandat pinnakattematerjaliga weber.floor Top Matt.

NB!

Pinnakattematerjali ei soovitata valada otse põrandale, vaid kasutada värvialust. Materjali pealekandmise ja kuivamise ajal vältida otsest päikesevalgust ja tõmbetuult. Põrandaküte tuleb enne töö alustamist aegsasti välja lülitada. Kanda kaitsekindaid ja -riideid. Enne kasutamist tuleb ohutuskaart läbi lugeda.

weber.floor Top Primer



Kaitsev matt, akrüülalusel, lahustivaba tihendusmaterjal mineraalalusel põrandatasandussegudele, nagu weber.floor CASA Design Lattia, weber.floor 4650, weber.floor 4610.

- Täidab aluspinna poordid
- Parandab kaitseaine nakkumist
- Vähendab kaitseaine kulu
- Hästivalguv, kiiresti kuivav
- Hea veeauru läbilaskvusega

TOOTE KIRJELDUS

Kulu	u 0,05 kg/m ²
Kuivamisaeg	u 2 tundi
Viskoossus	Sarnane vee viskoossusele
pH	7–8
Kõlblikusaeg	12 kuud valmistamise kuupäevast (avamata pakendis, säilitamisel soojas ruumis +5...+25 °C). Ei tohi läbikülmuda. Säilitada ja transportida plus temperatuuril!
Pakend	5 kg ämbris

