



Toote kirjeldus

weber.san 954 on sooli siduvate omadustega mineraalidebaasil valge krohvisegu. Sobiv soola- ja niiskuskahjustusega kivitarindiga siseseinte saneerimiseks. Toode vastab standardile SFS-EN 998-1.

Aluspind

Aluspind peab olema puhas, kõva ja tolmuvaba. Nakkumist vähendavad ained, näiteks rasv, tolm, sooladega läbiimbnud/kahjustunud aluskrohv, jmt tuleb eemaldada. Kuivad ja imavad pinnad vajadusel niisutada. Aknad jmt pinnad, mis ei jää silutava krohvikihhi alla, tuleb korralikult kinni katta. Praod ja liitekohad tihendada ja tasandada tihendusseguga **weber.tec 933**. Aluspinnale kanda nakkesegu **weber.san 950**.

Segamine

Segada kotitäis kuivsegu (25 kg) 6,0-7,0 liitri puhta veega. Segamisaeg 3-4 min.

Tööjuhend

weber.san 954 kanda pinnale metallist pahtlilabidaga käsitsi või pihustiga. Segu kihipaksus ühel täitekorral minimaalselt 10 mm ja maksimaalselt 30 mm. Paksema kihi saavutamiseks tuleb töö jagada kahele etapile, nii et esimene kiht saab vahepeal kuivada vähemalt 3 päeva. Saneerimiskrohvi kihi kogupaksus tuleb valida vastavalt seina soolakahjustustele. Vähese soolakahjustuse korral peab kihi paksus olema vähemalt 20 mm, mõõduka soolakahjustuse korral vähemalt 30 mm ja suure soolakahjustuse korral kuni 40 mm. Soovi korral võib seinapinna hõõruda karedaks u 90 min pärast segu peale kandmist.

Järeelhooldus

weber.san 954 liiga kiire kuivamise vältimiseks tuleb krohvikihit vähemalt kolmeks päevaks kinni katta. Kui va ja sooja ilma korral tuleb krohvitud seina vajadusel niisutada.

Pinnakate

Saneerimiskrohvi kihi tõhususe tagamiseks on oluline, et krohvipinna veeauru läbilaskvus oleks võimalikult suur. Saneerimiskrohvi võib vajadusel pinnata tasandusseguga **weber.san 956** ja värvida mineraalse, veeauru väga hästi läbilaskva pinnakattega **weber.ton 410**.

Praktilisi nõuandeid

Krohvimise hea tulemuse saavutamiseks soovitame kasutada professionaalseid krohvijaid. Vajadusel võite krohvimisega seotud küsimustes abi saamiseks pöörduda Weber'i tehnilise toe poole.

- Weber'i saneerimissegude süsteemi komponent
- Võimaldab seinast imbuvatel soola ühenditel kristalliseeruda
- Valge krohvisegu, sobib ka viimaseks pinnakattekihiks
- WTA poolt sertifitseeritud

TEHNILISED ANDMED

Kulu	u 0,9 kg/m²/1 mm kiht
Veekulu	6,0-7,0 l/25 kg
Töötemperatuur	Silumise ajal peab pinna, mördi ja ümbritseva õhu temperatuur
Kasutamise aeg	u 1 tund vee lisamisest (+20 °C)
Sideaine	Valge tsement ja lubi
Värvus	Valge
Kõlblikkusaeg	u 12 kuud valmistamise kuupäevast (avamata pakendis, säilitamisel kuivades)
Pakend	25 kg kott
Tootesertifikaadid	CE, WTA

