



Toote kirjeldus

weber.tec 824 (endine Superflex D1) on ühekomponentne, hüdrauliliselt tarduv pragusid sildav elastne hüdrolatsioonimass. Toode on sulfaadikindel ja sobib kasutamiseks pidevalt veeall olevates konstruktsioonides. **weber.tec 824** tagab ka väga hea nakkepinna teistele toodetele.

Toote kasutuskohad

weber.tec 824 saab kasutada keraamilise plaadi aluse hüdrolatsiooni kihina sise- ja välitingimustes suurema niiskuskooormusega tingimustes (basseinid, veekeskused, ühiskondlikud duširuumid, terrassid jne). Kivistunud olekus **weber.tec 824** on veekindel, külmakindel, sulfaadikindel ja ei vanane. **weber.tec 824** sobib hüdrolatsiooniks A0, B0 ja B niiskuskooormus klasside puhul sise- ja välitingimustesse, näiteks vannid/dušid, rõdud, basseinid jne. Lisaks saab toodet kasutada veetõkkena terrassidel, erinevatel aluspindadel, küttega ja kütteta tasanduskihtide, müüritiste, erinevate betoon pidande puhul. Elastset hüdrolatsiooni massi saab ka kasutada vanade hoonete renoveerimisel.

Aluspind

Aluspind peab olema piisavalt tugev, stabiilne, puhas, kuiv, tolmu- ja jäävaba. Samuti ei tohi pinnal olla rasva ega õliplekk ega lahtiseid detaile. Lahtine krohv või värv tuleb eelnevalt hoolikalt puhastada aluspinnalt. Mineraalsed aluspinda tuleks eelnevalt niisutada, kuid mitte teha liialt märjaks (eelistatum on pigem kui liialt märg aluspind). Imavad pinnad tuleks eelnevalt töödelda nakkekrundiga **weber.prim 801** ning mitteimavad aluspinnad krundiga **weber.prim 803** (nt vana keraamiline plaadistus). Kõik naket takistavad tegurid tuleb enne tööde algust eemaldada (ehitustolm/-praht).

Tööprotsess

Valada õige kogus vett (5,0...5,4 l/20 kg) seguambri põhja ning seejärel lisada vastav kogus kuivsegu. Segada segu nii kaua kuni on tekkinud ühtlane tükikideta mass.

Esimese etapina isoleeritakse kõik nurgad ja läbiviigud, milleks kasutatakse spetsiaalseid **weber.tec 828** seeria tarvikuid. Materjal kantakse aluspinnale pintsliga, harja või kelluga kahes-kolmes kihis, kuni peale kuivamist on tagatud ühtlaselt 2-3 mm paksune kiht (töötappide arv sõltub aluspinna siledusest). Teist või kolmandat kihti on võimalik peale kanda kui eelnevat kihti ei ole enam võimalik kahjustada (+23 °C juures 4-8 tunni pärast peale eelneva kihi paigaldamist) Segu jäägid tuleb puhastada värskest niiske käsna ning töövahendid tuleb puhastada koheselt peale kasutamist puhta veega

- Suure niiskuskooormusega kohtadesse (basseinid,
- veekeskused, terrassid, rõdud)
- Sobib ka pideva veeall olevatesse konstruktsioonidesse
- Sise- ja välitingimustesse
- Elastne
- Ühekomponentne

Praktilised nõuanded

Kasutada ei tohiks materjali, mis on juba tahenenud. Kõik andmed on testitud temperatuuril +23 °C ja suhtelise õhuniiskusega 50% juures. Kõrgem temperatuur ja madalam õhuniiskus kiirendavad ja madalam temperatuur ning kõrgem õhuniiskus aeglustavad toote kuivamist. Plaatimisel tuleb jälgida, et ei vigastaks hüdrolatsioonikihti. Konstruktsioonis olevad vuugid tuleb enne hüdrolatsiooni paigaldamist teipida, et tagada katkematu veetõkkekiht. Toode säilib kuivades tingimustes avamata pakendis vähemalt 12 kuud.

Materjali ei tohiks kasutada miinskraadide ega ka kõrgema kui +30 °C temperatuuri korral. Värskest paigaldatud massi tuleb kaitsta otsese päikse, külma ning vihma eest 3 ööpäeva peale paigaldamist.

weber.tec 824 saavutab vastupidavuse pidevale veesurvele 7 päeva jooksul peale paigaldamist.

Hüdrolatsioonimass sobib kasutamiseks ainult kaetud kujul (keraamilised plaadid või krohv).

Hea tulemuse saavutamiseks soovitame kasutada kogenud töövõtjat, vajadusel saab kontaktide soovitamisega appi tulla kohalik Saint-Gobain Weber'i esindus.

TOOTEKIRJELDUS	
Kulunorm	1,4 kg/m ² /mm
Veekulu	5,0...5,4 l/20 kg
Kihipaksus	2 mm (ilma veesurvea tingimustes)
	3 mm (veesurvea tingimustes)
Kuivamisaeg	1.kiht 4 h
	2.kiht 20 h (sõltub keskkonningimustest)
Kasutusaeg	u 45 min
Töötemperatuur	+5...+30 °C
Tihedus	u 1,4 kg/dm ³ (l)
Värvus	Tsementhall
Pakend	20 kg (42 tk alusel)
Säilivusaeg	12 kuud (kuivades tingimustes avamata pakendis)