

## weber.tec 827 (Superflex 40/Superflex 40S) EPO-baasil hüdroisolatsioon

### Üldisloomustus

- 2-komponentne EPO-baasil hüdroisolatsioon
- Kõrge keemilise vastupidavusega
- Kuuma- ja külmakindel



### Toote kirjeldus

**weber.tex 827/827S** on EPO-baasil 2-komponentne hüdroisolatsioonimass basseinides, suurköökides, autopesulates jmt suure koormusega agressiivsetes keskkondades, samuti sobib toode kasutamiseks ka terrassidel ja rõdudel. Materjal on vastupidav paljudele kemikaalidele, leelistele ja hapetele.

### Aluspind

Aluspind peab olema piisavalt tugev, stabiilne, puhas ja kuiv ning puhastatud naket takistavatest teguritest nagu tolm ja lahtised segu osad. Betoonpinnad peavad olema puhastatud tsemendipiimast.

### Tööprotsess

Segu valmistamiseks segatakse komponent A ja komponent B omavahel kokku. Segamiseks tuleb kasutada trelli ja visplit. Homogeense massi saavutamiseks kulub vähemalt 3 minutit.

Horisontaalsetel ja kaldpindadel kantakse kellu ja silutiga ühtlane paks kiht pinnale, kihis umbes 1,0...1,5 mm. Teises etapis (umbes 24 h hiljem) tehakse uus kiht orienteeruvalt 0,3...0,5 mm. Kahe kihi minimaalne kogupaksus peaks olema suurköökides, basseinides vähemalt 2,0 mm ning rõdudel ja terrassidel vähemalt 1,2 mm.

Tööriistad tuleb pesta koheselt spetsiaalse pesuainega **weber.sys 992**.

<b>Pealekandmiseks sobivad tööriistad</b>	Kellu, plaatimiskamm, metallist hõõruti
<b>Tööaeg</b>	Umbes 20 minutit
<b>Käimiskuiiv</b>	24...48 h
<b>Lõplik väljakuivamine</b>	7 päeva
<b>Töötemperatuur</b>	+10...+30 °C
<b>Segu vahekord</b>	Komponent A ja komponent B 10:1,2
<b>Värvus</b>	Betoonihall
<b>Pakend</b>	8 kg (2 tk/karbis, 45 karpi/alusel) 2 kg (2 tk/karbis, 45 karpi/alusel)

**Kulunormid:**

Kihipaksuses 1,2 mm ... 2 mm	1,5 kg...2,5 kg/m <sup>2</sup>
------------------------------	--------------------------------

**Üldine teave ja hoiustamine**

Toodet hoida kuivas ja jahedas, mitte alla +5 °C. Heades tingimustes säilitatuna võib toode vähemalt 12 kuud.

**Praktilised nõuanded**

Hea tulemuse saavutamiseks soovitame kasutada kogunud töövõtjat, vajadusel saab kontaktide soovitamisel appi tulla kohalik Saint-Gobain Weberi esindus.