

weber.stuck 313

Tasanduskrohv

Üldiseloomustus

- Tasanduskrohvisegu nii välis- kui ka sisetöödeks
- Segukihi paksus 5...25 (30) mm
- MonoRoc soojustussüsteemi alus- ja täitekiht



Toote kirjeldus

weber.stuck 313 on fiiberkiuga tugevdatud krohvisegu nii välis- kui ka sisetöödeks. weber.stuck 313 sobib pindade krohvimiseks ühe või mitme kihina mehaaniliselt või käsitsi. MonoRoc fassaadisoojustussüsteemi tasandusseguna. weber.stuck 313 on valmis kuivsegu, millele lisatakse vaid vesi. Toodet tarnitakse 25 kg kottides.

Aluspind

weber.stuck 313 sobib keraamilisest tellisest, silikaatkivist, kergbetoonist ja keramsiitbetoonist aluspindadele. Aluspind peab olema tugev, puhas, kõva ja külmakindel.

Ettevalmistused tööks

Eemalda naket takistavad ained, nagu soolad, tolm, tsemendipritsmes, rooste ja lahtine krohv. Puu-, klaas- ja metallpindade kahjustumise vältimiseks on soovitatav need krohvimise ajaks kinni katta. Parema nakke tagamiseks on soovitatav aluspinda niisutada pihusti abil üksnes nii palju, et aluspind säilitaks veel piisavalt imamisvõimet. Juhul kui aluspind on tugevalt kahjustunud või kui aluspinnaks on kergbetoonplokid, on soovitatav kasutada krohvivõrku.

Segu valmistamine

weber.stuck 313 kuivsegu 25 kg kott segada 4-5 l puhta veega. Segamisaeg on 4-5 minutit, segamisaega ei ole soovitatav ületada. Segamisvahendina kasutatakse visplit või segumasinat.

Tööde teostamine

weber.stuck 313 valmisseguna visatakse seinale kelluga või kantakse peale terasest pahtlilabidaga, sellele tugevalt vajutades. Segu võib peale kanda ka krohvipritsiga. weber.stuck 313 on soovitatav kanda peale kahe kihina. Nakkekihi tegemisel on segu kulu 5-7 kg/m² ja see takistab segu liiga kiiret imendumist teisest kihist aluspinda ning garanteerib parima nakke aluspinnaga. Tasanduskihi paksus 5-25 (30) mm, segu kulu on 13-14 kg/m²/cm. Pind tasandatakse rihtlatiga ja vajadusel hõõrutakse siledaks, selleks võib kasutada näiteks uretaanist hõõrutit. Krohvitud pinda tuleb hoida niiskena 1-2 ööpäeva pärast tööde teostamist. Soojustussüsteemi tegemisel tutvuda lähemalt MonoRoc soojustussüsteemi kasutusjuhendiga. Segu kulu süsteemis on umbes 30-35 kg/m².

Lõppviimistlus

Viimistlemine võib toimuda pärast tasanduskihi kivistumist (24 tunni möödumisel). Materjalidest on sobivad mineraalsed dekoratiivkroovid: weber.pas 461 scratch struktuuriga silikaatkrohv, weber.pas 460 rillen struktuuriga silikaatkrohv, weber.vetonit 201 pritskrohv, weber.vetonit 430 scratch ja weber.vetonit 431 rillen hõõrdkroovid, weber kivipuruviimistlus.

Silikoonvaikude baasil toodetud weber.pas 481 scratch ja weber.pas 480 rillen silikoonkrohvid.

Praktilised nõuanded

Segu sobib kasutamiseks temperatuuril +5..+30 °C. Segu valmistamiseks kasutada puhast vett, näiteks kraanivett. Tuleks vältida krohvimist päikesepaistel või tugeva tuule korral.

Ohutusnõuded



Põhjustab ärritust. Sisaldab tsementi üle 10% kogumahust.

Ärritab silmi, hingamisteid ja nahka. Välti pikemat kontakti nahaga. Vajadusel kasuta kaitseprille, respiraatorit, kindaid või kaitsekreemi. Välti tolmu sissehingamist. Segu sattumisel silma loputa kohe rohke veega ning vajadusel konsulteerige arstiga.

Tootekirjeldus	CE
Kulunorm	umbes 13...14 kg/m ² /cm
Pakend	25 kg kott
Säilivusaeg	12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis
Soovituslik kihipaksus	ühel katmisel 5...25 mm
Veekulu	4...5 l/25kg
Kasutusaeg	4 tundi vee lisamisest
Survetugevus	5...7 Mpa
Tulepüsivusklass	A2, põlematu
Sideaine	Tsement
Täiteaine	Liiv
Lisandid	Kapillaarset veeimavust vähendavad ja ilmastikukindlust parandavad lisaained