



## weber special silicone

**Ühekomponentne äädikhappepõhine hallituskindel silikoonmass**

- Hallituskindel
- Mittekolletuv
- Plaaditud pindade deformatsioonivuukide jaoks
- Läbiviikude ja mööbli tihendamiseks
- Talub UV-kiirgust

### Kasutamine

Erinevate deformatsioonivuukide, keraamiliste pindade nurgavuukide, sein- ja põrandaplaatidevaheliste vuukide, läbiviikude ning köögi- ja vannitoamööbli liitekohtade täitmiseks. Mass nakkub hästi klaasi-, metalli-, puidu- ning levinumate plast- ja värvitud pindadega.

**weber neutral silicone** ei sobi betoonpindadele, basseinidesse (pidevalt vee all olevatesse piirkondadesse) ega õrnadele looduslikele kividele. Silikoon vuuki ei saa värvida.

### Tööjuhend

Silikooni tuubi ots lõigatakse noaga lahti ning keeratakse otsa pikendus. Silikooni paigaldamiseks kasutatakse silikoonipüssi. Enne silikooni paigaldamist on soovitatav külgnavad pinnad teibiga piirata, et silikoon ei määraks külgnavaid materjale ja konstruktsioone. Vuuk viimistletakse kohe pärast silikooniga täitmist. Viimistlemiseks võib kasutada ümarat niisutatud puupulka.

Väiksemate tööde korral viimistletakse vuuk seebise sõrmega. Temperatuur tööde teostamise ja kuivamise ajal peab olema vahemikus +5...+40°C. Deformatsioonivuuk tuleb puhastada tolmust, segujäänustest ning muudest naket nõrgendavatest ainetest enne silikooniga täitmist. Silikoon ei nakku märgade pindadega.

### NB!

Paigaldamise ajal tuleb tagada hea ventilatsioon. Kandke sobivaid kaitseriideid ja -kindaid. Ei sobi betoonpindadele, basseinidesse ega õrnadele looduslikele kividele. Samuti silikoon ei nakku õrnadele metallpindadele, bituumen- ega muudele õlistele aluspindadele.

### Tootekirjeldus

Kulunorm	5x5 mm vuugi korral 12 jm/tuub
Kasutustemperatuur	+5...+40 °C
Temperatuurikindlus	-40...+100 °C
Kuivamisaeg	u 2 ööpäeva
Värvus	White
Kõlblikkusaeg	u 12 kuud valmistamise kuupäevast (avamata pakendis, säilitamisel kuivas ruumis temperatuuril +5...+25 °C). Ei tohi läbi külmuda!
Pakend	310 ml plasttuub
Tootesertifikaadid	CE