



weber supra light fix

Valge kergplaatimisegu

KASUTUSALA

weber supra light fix on alternatiivsel sideainel põhinev valge plaatimisegu seinte ja põrandate plaatimiseks kuivades ning märgades siseruumides. Sobib kasutamiseks klinker-, keraamiliste ja looduskivi-plaatide paigaldamiseks.

ALUSPIND

Plaaditavad pinnad peavad olema puhtad, kõvad ja mahupüsivad. Aluspind puhastatakse naket nõrgendavatest ainetest nagu tolm, õli, tsemendipiim ja mitteniiskuskindlad pahtlid. Väiksemad pinna ebatasasused tasandatakse plaatimisseguga enne tööde algust. Värskest valatud betoonpindade plaatimisel on enne tööde algust soovitatav aluspind tugevakiulise harja või puusiluriga üle hõõruda, et eemaldada naket nõrgestav tsemendipiim. Ebatasasused tuleb tasandada sobiva weberi tasandusseguga. Tööde ajal ja kahel järgneval päeval peab aluspinna, segu ja plaatide temperatuur olema üle +10°C.

SEGU VALMISTAMINE

Segamiseks kasutatakse ainult puhast vett. Veekulu on u 6,75 l/15 kg kohta. Segu segatakse trelli otsa kinnitatud vispliga kaks korda läbi. Esimene segamine viiakse läbi vähema veega ja segul lastakse seista umbes 10 minutit. Seejärel segatakse veel üks kord ning lisatakse ülejäänud veekogus. Valmissegatud plaatimisegu kasutusaeg on 2 tundi vee lisamisest.

TÖÖDE TEOSTAMINE

Segu kanda pinnale hambulise plaatimiskammi sileda servaga, seejärel kammida segu üle hambulise servaga. Segu pealekandmisel tuleb arvestada selle töötlemis- ja tardumisaega, seetõttu kanda segu ainult nii suurele pinnale, mida jõuab 10 minutiga plaadida. Plaatimisega mõjutavad pinna absorptsioon, temperatuur ja ventilatsioon. Plaat asetada tihedalt segu pinnale ja kergelt liigutades suruda segusse. Nii saavutatakse vajalik nake plaadi ja aluspinna vahel. Plaatide asendit saab korrigeerida sõltuvalt aluspinna imavusest u 5 minuti jooksul. Plaaditakse lahtiste vuugivahedega. Plaadi seguga nakkumise kontrolliks eemaldatakse plaat põrandalt ja vaadatakse tagumist külge. Segu ei tohi täita üle poole vuugi sügavusest. Põrandal võib kõndida kõige varem 1 päev pärast plaatimist (mitteimavatel aluspindadel 2 päeva peale plaatimist). Tööriistad puhastada veega kohe pärast kasutamist.

KASUTUSJUHIS

Enne segu kasutamist peab tutvuma tootejuhendiga ning teostama tööd vastavalt ettekirjutusele. Kasutaja peab olema valmis tõestama, et järgis kõiki toodet puudutavaid juhendeid. Täiendav info ja dokumentatsioon on leitav: www.weber.ee



- Väga tugeva nakkuvusega ja hea töödeldavusega
- Sobiv klaasmosaiik plaatidele ja looduskivile
- Väike kulunorm (> 30% madalam tava plaatimissegust)
- Valge värvus

SÄILITAMINE JA JÄÄTMEKÄITLUS

Segu säilib kuivades oludes kinnises pakendis 24 kuud tootmiskuupäevast. Toode ei tohi sattuda kanalisatsiooni. Kuivsegu võib käsitleda segajäätmena, kivistunud materjali mineraalse jäätmena.

Toote kirjeldus

Kulunorm	u 2 kg/m² kasutades 9 x 6x 6 mm suurust plaatimiskammi (hamba laius, vahe, sügavus)
Vee kulu	u 6,75 l / 15 kg (= 0,45 l/kg)
Töötemperatuur	Plaatimise ajal ja 2 päeva pärast plaatimist peab pinna, segu ja plaatide temperatuur olema üle +10°C. Kuivamine jahedas aeglustab toote kõvenemist oluliselt.
Kasutusaeg	u 2 tundi vee lisamisest
Avatud aeg	u 20 min
Kivistumine enne vuukimist	Seinad: 4 tundi (glasuurplaadid) 24 tundi (mitteimavad aluspinnad) Põrandad: 48 tundi (+23 °C)
Kivistumisaeg kuni kerge koormamiseni	2 päeva (+23°C)
Täielik kivistumine	2 nädalat (T=23 °C, RH 50%)
Sideaine	Valge tsement
Nakketugevus	> 1,0 N/mm² (EN 1348)
Värvus	Valge
Säilivusaeg	24 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis ja suletud pakendis
Pakend	15 kg plastikkott
Toote sertifikaadid	CE, MI