



Ühekomponentne koheselt kasutusvalmis polümeerne hüdroisolatsioonimass siseruumidesse

HÜDRO-  
ISOLATSIOONIMASS  
SISERUUMIDESSE

## Toote kirjeldus

**weber.tec 822** on ühekomponentne, väga elastne veetõkkemass plaadistuse aluseks veisoleatsiooniks siseruumides. Toode sobib kasutamiseks erinevates vannitubades, pesuruumides, duširuumides, saunades ja teistes niisketes ruumides, kuid ei ole soovitatav kasutamiseks pidevalt veesurve all olevates kohtades (näit. basseini, vee-keskused, veemahutid, jmt).

## Aluspind

**weber.tec 822** sobib väga erinevatele aluspindadele nagu kips-, lubi-, lubisement- ja tsementkrohvitud pinnad, samuti betoon, põrandasegude, keraamiliste plaatide, kipsplaatide jmt pindade katmiseks. Toode on väga hästi töödeldav, kergesti pinnale kantav ja aluspinnal olevaid väiksemaid pragusid sildav tänu oma heale elastsusele. Aluspind peab olema piisavalt tugev, stabiilne, puhas, kuiv ja tolmuvaba. Ima- vad pinnad töödeldakse eelnevalt nakkekrundiga **weber.tec 811** ning mittemavad aluspinnad krundiga **weber.prim 803**. Kõik naket takis- tavad tegurid tuleb enne tööde algust eemaldada (ehitustolm/-praht).

## Tööprotsess

**weber.tec 822** on koheselt kasutusvalmis toode. Materjali peale- kandmiseks sobivad lai pintsel/hari ja maalirull, aga saab kasutada ka kellut ja pahtlilabidat. Hüdrosoleerimistööd tuleb alustada pindade korralikust puhastamisest, misjärel saab need kruntida (**weber.prim 811**), selleks, et tekiks hea nake veetõkkemassile. Et tagada katkematu veetõkkekiht tuleb esmalt armeerida erinevad ohukohad, tegemist on kohtadega kus võivad tekkida veetõkkekihti mörad ja lekkes. Nen- deks on trappid, läbiviigud, sein-seinaga ning sein- põrandaga ristuv- vad nurgad. Sise- ja välisnurga isoleerimiseks kasutatakse kiudkan- gaslinti **weber.vetonit FC**. Trappide ja läbiviikide isoleerimiseks saab kasutada kiudkangas rullist **weber.vetonit FM** välja lõigatud kangatük- ke. Enne kanga paigaldamist kantakse veetõkkemass **weber.tec 822** aluspinnale ning surutakse kangas selle sisse, jälgides, et kanga alla ei jääks õhumulle. Seejärel võibatake veel üks kiht veetõkkemassi paigaldatud kiudkanga peale. Laushüdroisolatsiooni pealekandmi- seks on sobivaim tööriist pikakarvaline maalirull, et pealekantav kiht oleks piisav ja katkematu tuleks töid teostada kindlasti kahes kihis ning pinnale peaks kandma pigem rohkem materjali kui vähem, et tagada piisav kihipaksus kuivamisjärgselt, sest veetõkkemass on kuivamisel väga suure mahukahanemisega (mitte paigaldada alla minimaalse kulunormi u 1,0-1,2 kg/m<sup>2</sup> (kuivamisjärgne kihipaksus 0,4-0,5 mm)). Kuna veetõkkemass on elastne ja vetthülgav tuleb sellele plaatimiseks kasutada samuti elastset ja suure nakketu- gevusega plaatimissegu (**weber Extra Fix**).

- Väga elastne (venivus u 310%)
- Pragusid sildav
- Madal kulunorm (u 1,0-1,2 kg/m<sup>2</sup>)
- Lühike kuivamisaeg (1. kiht 2-4 tundi)
- EMICODE: ECI
- Det Norske Veritas sertifikaat (laevadel kasutamise õigus)

## Praktilised nõuanded

Hea tulemuse saavutamiseks soovime kasutada kogunud töö- võtjat, vajadusel saab kontaktide soovitamisel appi tulla kohalik Saint-Gobain Weber'i esindus. Enne materjali paigaldamist tuleb kindlasti tutvuda Weberi „Märja ruumi terviklahendusega“, kus on täpsemalt tutvustatud trappide, läbiviikude ja nurkade hüdrosolee- rimist ning veetõkkemassi **weber.tec 822** paigaldamist!

## Üldine teave ja hoiustamine

Kõik andmed on antud temperatuuril +23 °C, suhtelise õhuniiskusega 50%. Toode säilib kuivades tingimustes avamata pakendis vähemalt 12 kuud. **Tähelepanu!** Pärast külmumist ei ole kruntimislahus enam kasutamiskõlblik.

| Tootekirjeldus                     |                                                                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kulunorm                           | u 1,0-1,2 kg/m <sup>2</sup> (kahekordsel katmisel)                                                     |
| Kuivamisaeg                        | 1. kiht u 2...4 h, 2. kiht u 12 tundi                                                                  |
| Töötemperatuur                     | +5 ... +30 °C                                                                                          |
| Kuivamisjärgne temperatuuritaluvus | -20...+70 °C                                                                                           |
| Tihedus                            | u 1,6 kg/dm <sup>3</sup> (l)                                                                           |
| Elastsus/venivus                   | u 310 %                                                                                                |
| Sobivad tööriistad                 | Pintsel, maalirull                                                                                     |
| Värvus                             | Hall                                                                                                   |
| Pakend                             | 4, 8 ja 24 kg                                                                                          |
| Säilivusaeg                        | 12 kuud tootmise kuupäevast, säilitatuna kuivas ruumis ja suletud pakendis. Vältida toote kül- mumist! |
| Sertifikaadid                      | CE, ECI, Det Norske Veritas                                                                            |



Saint-Gobain Ehitustooted AS, Weber äriüksus  
Tel. +372 620 9510  
info@e-weber.ee  
www.weber.ee

