



Toote kirjeldus

weber.therm 370 on hüdrauliselt kuivav, suure nakketugevusega mineraalne liimsegu. Toode kasutatakse weber.therm AK500 / BK500 klinkertellisega SILS-lahendustes liimseguna. Samuti sobib therm 370 kasutamiseks väheimavatel aluspindadel nagu bituumeni baasil hüdroisolatsioonid või tihedad ja siledad betoonpinnad.

Aluspind

Aluspind peab olema puhas, kõva ja tolmuvaba, samuti ühtlase veeimavusega. Vajadusel tuleb aluspinda töödelda süvaimmutuskruniga weber.prim 400 Tiefgrund. Kõik lahtised osad tuleb eelnevalt aluspinnalt eemaldada (lahtine värv, krohv jmt). Armeerimisseguga peab olema enne klinkerkivide liimimist kuivanud vähemalt 14 päeva.

Segu valmistamine ja kasutamine

Kuivsegule lisatakse 30 kg koti kohta u 6,5 l puhast jahedat joogivett ning segatakse trelli otsa kinnitatud vispliga kuni saavutatakse homogeenne mass. Ca 5 minuti möödudes segada korra uuesti. Segu kasutusaeg on umbkaudu 2 h.

Klinkerkivi liimimisel tuleb segu kanda nii aluspinnale kui ka dekoratiivkivi tagumisele küljele plaatimiskammiga (8x8 mm). Plaadi paika asetamisel tuleb plaadile tugevalt peale suruda. Segu nakkepind plaadi ja aluspinna vahel peab olema 100%. Korruga tasub liimsegu aluspinnale kanda umbes nii suures mahus, mida jõuab 10...20 minutiga plaatida.

Tööde ja segu kuivamise ajal peab aluspinna ja töökeskkonna temperatuur olema vähemalt +5 °C.

- Väga suure nakketugevusega
- Elastne
- Vastupidav ja külmakindel liimsegu dekoratiivsetele fassaadikividele

Märkused

Kõik tööd tuleb teostada vastavalt üldistele ehitus- ja ohutusnõuetele. Toode sisaldab tsementi ning võib omada silmi- ja hingamisteid ärritavat mõju. Kui liimsegu satub silma või hingamisteedesse, siis pöörduda kindlasti vajadusel arsti poole. Kõik töövahendid ja -riistad tuleb pesta kohe peale tööde lõppu puhta veega.

Säilivusaeg

6 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis ja suletud pakendis

Tehnilised andmed

Kulunorm	u 3,5 kg/m ² = 8,6 m ² /30 kg
Difusioonitakistus μ	≤25
Nakketugevus	> 1N/mm ²
Tihedus	U 1600 kg/m ³
Tuleklass	A2-s1, d0
Koostisosad	Sideaine, liiv, lisaained
Sideaine	Tsement
Pakend	30 kg / alusel 42 kotti