



Toote kirjeldus

weber IP 18 on lubitsement sideaineline krohvisegu eelkõige sisepindade tasandamiseks. Sobib otse erinevatele mineraalsetele aluspindadele nagu Fibro vmt plokksein, tellismüüritisele, betoonile jne. Materjal on paigaldatav nii käsitsi- kui ka pumbaga.

Aluspind

Aluspind tuleb puhastada lahtisest krohvist, värvist jmt nakest takistavatest teguritest. Aluspind peab olema piisavalt kuiv, st pind võib olla mattmärg, kuid mitte „läikiv-märg“, st peab olema piisav imavusvõime. Väga imavate pindade korral (nt poorbetoon), tuleb aluspinda eelnevalt kruntida nt **webervetonit MD16** vesilahusega (suhtes 1:10). Väheimavatel pindadel, kus krohvil ei ole otse head nakkepinda, on soovitatav teha esmalt õhuke nakkekiht mõne plaatimisseguga, nt **weber Extra Fix**.

Segu valmistamine ja kasutamine

Kuivsegule lisatakse 25 kg koti kohta 3,5..4,25 l puhast jahedat joogivett ning segatakse trelli otsa kinnitatud vispliga kuni saavutatakse homogeenne mass. Väikeseid koguseid võib segada ka käsitsi. Segu kasutusaeg on umbkaudu 4 h, kuid aeg-ajal on soovitatav segu uuesti läbi segada, et tagada paremad töödeldavusomadused.

Segu pinnale kandmiseks sobivad nii kellu ja krohviliip kui ka krohvipump (PFT G4, Cura 3900 jne). Segu pinnale kandmisel pumbaga on soovitatav teha seda paralleelsete ribadena, et oleks lihtsam tagada hiljem ühtlast ja tasast aluspinda. Krohvimistöid ei tohiks teha otsese päike ja tugeva tuule käes (kuivamist kiirendavate teguritega). Tööde ajal peab temperatuur olema +5...+30 °C.

Lõppviimistlus

weber IP18 võib hiljem viimistleda otse kuivade ruumide puhul polümeerse viimistluspahtliga **weber LR+** või **weber LR Fine** ning niiskete ruumide korral niiskuskindla viimistluspahtliga **weber VH Hall** või **weber VH Valge**.

- Lubitsementkrohv sise- ja välispindade tasandamiseks
- Külmaskindel
- Hea veeauru läbilaskvusega
- Käsitsi- ja pumbaga paigaldatav

Märkused

Kõik tööd tuleb teostada vastavalt üldistele ehitus- ja ohutusnõuetele. Toode sisaldab tsementi ning võib omada silmi- ja hingamisteedeid ärritavat mõju. Kui krohvi satub silma või hingamisteedesse, siis pöörduda kindlasti vajadusel arsti poole. Kõik töövahendid tuleb pesta kohe peale tööde lõpu puhta veega.

Säilivusaeg

12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis ja suletud pakendis

Tehnilised andmed

Kulunorm	1,6 kg/m²/mm; 16 kg/ m²/cm
Lubatud kihipaksus	5..20 mm
Suurim tera suurus	Kuni 2 mm
Survetugevus kuivalt (28 p)	>4 MPa
Kasutusaeg	Ca 4 h
Koostisosad	Liiv ja kasutusomadusi parend. lisaained
Sideaine	Tsement, lubi
Pakend	25 kg / alusel 40 kotti