



# weber.ton 411 AquaBalance

## Silikoovärv

### Tootekirjeldus

weber.ton 411 AquaBalance on sammaldumise, seente- ja vetikatevastane fassaadivärv, mis sobib nii uute kui vanade krohvfaasadide jt mineraalsete aluspindade värvimiseks. AquaBalance tehnoloogia garanteerib värvi kiire kuivamise pärast märgumist (vihma) ning seeläbi värvitud fassaadi puhtuse ja püsivuse paljudeks aastateks. Tänu kõrgele silikoonsideainete sisaldusele on värv väikese veeimavusega ja suure veeaurujuhtivusega. weber.ton 411 AquaBalance on toonitav weberi ja NCS-i värvikaardi alusel.

### Kasutusala

Krohvitud ja kivifassaadide värvimine

### Aluspind

Krohv, tellis, silikaat jm mineraalsed aluspinnad

### Tea enne kasutamist

Aluspind peab olema puhas, tugev, kuiv ja mahupüsiv. Enne värvimist tuleb aluspind puhastada vanast lubivärvist, nõrgast tsement- või lubitsementvärvist ja täielikult orgaanilisest pinnakattest. Nõrk ning kahjustunud aluskrohv eemaldatakse ja tehakse krohviparandused. Betooni- või krohvitud aluspind peab olema enne värvimist kuivanud minimaalselt kaks nädalat. Ei sobi tugevate betoonpindadele tehniliseks värviks.

### Tehniline informatsioon

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Materjali kulu       | 0,35 l/m <sup>2</sup>        |
| Paigaldustemperatuur | +10...+30°C                  |
| Kuivamisaeg          | 24 h                         |
| Konsistents          | Vedel                        |
| Tihedus              | 1300..1500 kg/m <sup>3</sup> |
| Värvus               | Valge, toonitav              |
| Säilivusaeg          | 12 kuud                      |
| Pakend               | 15 L                         |

### Segamine

Trell ja vispel

### Tööjuhised

Värvi pinnale kandmiseks sobivad pikema karvaga villane värvimisrull, värvimishari ja pintsel. Reeglina varvitakse fassaadi kahe kihis. Enne teise kihi peale kandmist peaks esimene kiht vähemalt 12 tundi kuivama. Jätukohad teha märg-märjale, et ülekattetriibud hiljem välja ei kumaks. Vajaduse korral võib esimese kihi pinnale kandmisel värvi veega vedeldada kuni 10%, viimase kihi värvimisel kuni 5%. Kuivamisaeg on normaaltingimustel umbes 24 tundi, madalam temperatuur ja kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamist.

### Järelhooldus

Värskelt värvitud pinda kaitsta intensiivse päikse, tugeva tuule ja sademete eest.