



webertec Superflex D2

Reaktiivkivinev, ülielastne, 2-komponentne
mineraalne hüdroisolatsioon

- Väga elastne
- Sulfaadikindel
- Kiirkivinev (u 90 min pärast üle kaetav)
- Külmaskindel, soolamiskindel ja UV-kiirgust taluv
- Sise- ja välitingimustesse
- Üle krohvitatav, värvitav
- Pideva veesurvega koormatav 3 päeva möödudes
- Käsitsi paigaldatav kui ka pihustatav

Lühikirjeldus

webertec Superflex D2 on väga elastne, hüdrauliselt kiirkivinev, uuel sideainete tehnoloogial põhinev mineraalne hüdroisolatsioonimaterjal, mis kuivanuna on ilmastikukindel, vastupidav sooladele ning UV-kiirgusele. Materjali saab kasutada keraamilise plaadi aluse hüdroisolatsiooni kihina sise- ja välitingimustes suurema niiskuskooormusega tingimustes (basseinid, veekeskused, ühiskondlikud duširuumid, terrassid jne).

Kivistunud olekus weber.tec Superflex D2 on veekindel, külmaskindel, sulfaadikindel ja ei vanane. Materjal sobib hüdroisolatsiooniks A0, B0 ja B niiskuskooormus klasside puhul sise- ja välitingimustesse, näiteks vannid/dušid, rõdud, basseinid jne. Lisaks saab toodet kasutada veetõkkena terrassidel, erinevatel aluspindadel, küttega ja küttega tasanduskihtide, müüritiste, erinevate betoon pindade puhul. Elastset hüdroisolatsiooni massi saab ka kasutada vanade hoonete renoveerimisel.

Ei sobi kasutamiseks keemiatööstuses, meiereides või muudes samalaadsetes ruumides ning merevee vastu suunatud konstruktsioonides

Ennem kasutamist

Aluspind peab olema piisavalt tugev, stabiilne, puhas, kuiv, tolmu- ja jäävaba. Samuti ei tohi pinnal olla rasva ega õliplekk ega lahtiseid detaile. Lahtine krohv või värv tuleb eelnevalt hoolikalt puhastada aluspinnalt.

Imavad pinnad tuleks eelnevalt töödelda nakkekrundiga weberprim 811 (või weber MD16, lahjendatuna 1:5-le veega), mitteimavatel ja väheimavatel pindadel

kasutada universaalset nakkekrunti weberprim 804 (nt vana keraamiline plaadistus). Kõik naket takistavad tegurid tuleb enne tööde algust eemaldada (ehitustolm/-praht).

Tööjuhised

Segada omavahel komponendid A ja B treliga (max. 800 pööret minutis) seni kuni on tekkinud ühtlane ilma tükkideta mass. Orienteeruv segamisaeg u. 2-3 minutit.

Esimese etapina isoleeritakse kõik nurgad ja läbiviigud, milleks kasutatakse sõltuvalt veekooormusest kas kiudkangaslinti weber FC või suurema elastsuse tagamiseks spetsiaalseid weber.tec 828 seeria tarvikuid (basseinid, liikuvad konstruktsioonid jms).

Materjal kantakse aluspinnale pintsli, harja või kelluga kahes kihis (materjal on ka pihustatav nii peristaltilise kui ka kruvipumbaga (nt. Wagner PC 1030)), kuni peale kuivamist on tagatud ühtlaselt min 2 mm paksune kiht.

Segu jäägid tuleb puhastada värskest niiske käsnaga ning töövahendid tuleb puhastada koheselt peale kasutamist puhta veega.

NBI webertec Superflex D2 on kasutatav bituumenit sisaldavate materjalide ja hüdroisolatsiooni kihtide remondiks või vahetult (nakkekihiks) järgnevatele mineraalsetele materjalidele. webertec Superflex D2 on krohvitatav või värvitav.

Ohutusteave

Enne materjalide kasutamist tutvuge tootejuhendiga ning tehke tööd vastavalt ettekirjutusele. Täiendav info ja dokumentatsioon on leitav: www.weber.ee

Tehniline informatsioon

Kulunorm	1,25 kg /m ² /mm, min kihit 2mm (kahes kihis paigaldatuna)
Kasutustemperatuur	3...+30 °C
Kuivamisaeg	u 90 min (kaetav ja vihmakindel), pidevalt veega koormatav 3 ööpäeva möödudes
Kasutusaeg	u 45 min
Värvus	tsementhall
Pragude sildamine	> 1mm
Töövahendid	pintsel, pahtlilabidas, pump
Kuivamisjärgne jääk	> 95%
Tihedus	u 1.05 kg/dm ³ (l)
Säilivusaeg	12 kuud tootmise kuupäevast, säilitatuna kuivas ruumis ja suletud pakendis. Vältida toote külmumist!
Pakendi kaal	24 kg (A ja B komponent)
Sertifitseeritud	CE, MI, EMICODE: EC 1 PLUS