



weber 2-K Polüretaanlastomeer

2-komponentne polüretaanlastomeer rõdude põrandate hüdroisoleerimiseks ja katmiseks. Kate on UV-kindel, väga elastne, tugev ja vastupidav ka keemilistele ühenditele

KASUTUSALA

weber 2-K PU pinnakatet saab kasutada rõdude, terrasside, trepikodade, käiguteede jms. katmiseks, mis vajab hüdroisoleerimist ja samas tugevat ja ilmastikukindlat katet. PU pinnakate pealekandmisel tekib pinnale väga ilmastikukindel ja tugev pinnakate, mis ühtlasi on ka vett tõkestavaks kihiks (hüdroisolatsiooniks). Toode on täiesti lõhnatu, mistõttu võib kasutada seda ka siseruumides (trepid, koridor vms)

ALUSPIND

Aluspind peab olema tugev, kuiv (max RH 90%), puhas tolmust ja rasvast. Vajadusel kasutage mehaanilisi puhastusmeetodeid ja seadmeid. Tasandage aluspind sobivate tasandussegudega ja kandke pinnale weber.tec 2-K epoksiid nakkekrunt ja soovitatavalt puistada värskest krunditud pinnale kvartsiilva (0,1-0,6mm) parema pinnakatte nakkuvuse eesmärgil. Õhu ja substraadi temperatuur peaks olema vähemalt +8 °C (ja kuni +30 °C) ning 3 °C üle kastepunkti. Õhu suhtes niiskus ei tohi ületada 80%. Krunt tuleb täielikult kuivatada enne katte pealekandmist.

SEGU VALMISTAMINE

Segu valmistamiseks tuleb A ja B komponent omavahel segada. Segamisaeg on u 5 minutit ja selleks tuleks kasutada trelli (max. 400rpm). Segamiseks võib kasutada toote enda pakendit (konteinerit) ja soovitatav on alati sega korraga terve kogus. Töödeldavuse parandamiseks võib seda sooja ilmaga ja madalatel temperatuuridel lahjendada (webertec PU vedeldaja). Samuti nurkate ja kallete tegemisel võib ka toodet muuta paksemaks (webertec PU paksendaja). Madalate temperatuuride (alla + 2 °C) juures tuleb toote kuivamise kiirendamiseks kasutada weber.tec 2-K kiirendit.

TÖÖDE TEOSTAMINE

Toodet tuleb kasutada langevatel temperatuuridel. Paigaldamiseks võib kasutada laia pintslit, harja rulli või pahtlilabidat. Kahekihiliselt paigaldades peab esimene kiht olema täielikult kuivanud. Libeduse vältimiseks võib värsketele kihile puistada kvartsiilva või ilmekama väljanägemise eesmärgil weber.floor 4919 mosaiikhelbeid.

- Kasutatav sise- ja välitingimustes
- Täiesti lõhnatu, lahustivaba (M1-klass)
- Lihtne paigaldada käepäraste tööriistadega
- Väga kõrge UV- ja mehaanilise koormuse taluvusega

KASUTUSJUHIS

Enne segu kasutamist peab tutvuma tootejuhendiga ning teostama tööd vastavalt ettekirjutusele. Kasutaja peab olema valmis tõestama, et järgis kõiki toodet puudutavaid juhendeid. Täiendav info ja dokumentatsioon on leitav: www.weber.ee

TOOTEKIRJELDUS

Kulunorm	Kiht u 800 µm / 1,1 kg / m ² Kiht u 1,0 mm / 1,4 kg / m ²
Töötemperatuur	+5 ... + 25 °C
Kasutusaeg	u 60 min (+20 °C)
Tihedus	u 1.4 g / cm ³
Värvus	Läbipaistev (kollaks varjund)
Kivistumisaeg	Käidav 6-24 tundi Täielik kuivamine u 7 päeva
Segamis suhe (komp A: komp B)	4:1
Värvused	RAL 7032 ja RAL 7035
Säilivusaeg	12 kuud tootmise kuupäevast kuivas soojas ruumis (min. +10 °C) ja suletud pakendis
Pakend	Kahes metall konteineris: Komp. A 8,0 kg Komp.B 2,0 kg