



weber.ton 414

Silikaatvärv

- Suur veeauru läbilaskvus
- Sobib lubikrohvide katmiseks
- Ei takista krohvide karboniseerumise protsessi
- Vetikate-, seente- ja samblakindel

Tootekirjeldus

Uute ja vanade fassaadipindade värvimiseks mõeldud silikaatvärv. Tänu oma väga heale veeauru läbilaskvusele sobib see lubi- ja lubitsemekrohvide üle värvimiseks.

Tea enne kasutamist

weber.ton 414 silikaatvärv sobib erinevate dispersiooni-baasil krohvide katmiseks nagu silikoonkrohvid, siloksaankrohvid, dispersioonkrohvid või silikaatkrohvid. Samuti sobib toode ka erinevatele mineraalsetele aluspindadele nagu mineraalsed lubikrohvid, lubitsemek- või tsemekrohvid ning betoon, tellis jmt. Aluspind peab olema puhas, tugev, kuiv ja mahupüsiv. Enne värvimist tuleb aluspind vajadusel puhastada vanast lubivärvist, nõrgast tsemek- või lubitsemekvärvist ja täielikult orgaanilisest pinnakattest. Nõrk ning kahjustunud aluskrohv eemaldatakse ja tehakse krohviparandused. Betoon- või krohvitud aluspind peab olema enne värvimist kuivanud minimaalselt kaks nädalat. Ei sobi tugevate betoonpindadele tehniliseks värviks (kui on nõutud spetsiaalsete betoonikaitsevärvide kasutamist; vt webertec 771).

Tööjuhised

Värvi pinnale kandmiseks sobivad pikema karvaga villane värvimisrull, värvimishari ja pintsel. Reeglina varvitakse fassaadi kahe kihis. Esimest kihti tuleb veega lahjendada ca 10%. Teine kiht lahjendatakse veega kuni 5% või kasutatakse lahjendamata kujul. Enne teise kihiga peale kandmist peaks esimene kiht

Tehniline informatsioon

| | |
|------------------------|--|
| Materjali kulu | 0,35 l/m ² - ca 40 m ² / 15 l (2 kihti) |
| Tera suurus | S1, peen, <100 µm |
| Soovituslik kihipaksus | E2, >50 µm / ≤100 µm |
| Sideaine | Kaaliumvesiklaas |
| Lisand | Kvaliteetsed pigmendid |
| Kapillaarne veeimavus | W1, >0,5 kg/m ² |
| Veeauru läbilaskvus | V1, Sd [m] <0,14 |
| Veeimavus | W1, >0,5 kg/m ² |
| Tihedus | 1,3-1,5 g/cm ³ |
| Säilivusaeg | 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis ja suletud pakendis, kaitstuna päikese ja külma eest |
| Pakend | 15 l ämber |

vähemalt 12 tundi kuivama. Jätkukohad teha märg-märjale, et ülekattetriibud hiljem välja ei kumaks. Teise kihiga kuivamisega on normaaltingimustel umbes 24 tundi, madalam temperatuur ja kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamist.

Läikeaste - G3, matt

Järelhooldus

Valmis värvipinda tuleb kaitsta otsese päikese, vihma ja tuule eest vähemalt 24 h peale töödega lõpetamist.

Ohtutuse regulatsioon

Enne segu kasutamist peab tutvuma tootejuhendiga ning teostama tööd vastavalt ettekirjutusele. Kasutaja peab olema valmis töestama, et järgis kõiki toodet puudutavaid juhendeid.