

# weber ML 5 värviline müürisegu



## VÄRVILINE MÜÜRISEGU FASSAADITELLISTE LADUMISEKS

- Garanteeritud kvaliteet
- Lai värvivalik
- Lihtne kasutada
- Hea töödeldavus
- Survetugevusklass M5

## TOOTEKIRJELDUS

Värviline müürisegu sise- ja välistingimustesse

## KASUTUSALA

Värviline müürisegu põletatud ja silikaattelistest fassaadide, siseseinte, kamina voodrite ja katusest välja ulatavate korstnaosade ladumiseks.

## SEGAMINE

Segu valmistamisel pidada täpselt kinni kotil olevast vee kogusest. Jahedamates tingimustes kasutada segu valmistamiseks sooja (maks. 60°C) vett. Segu temperatuur peab olema kasutamise ajal vahemikus +5...+30°C. Segu segamisaeg vabalangemisega segistis on 6...8 minutit ja sundsegistis 4...5 minutit. Väiksed kogused võib segada ka trelli otsa kinnitatud vispliga. Lisatava seguvee koguseid ei või ületada, kuna see vähendab segu tugevust. Valmis segu on kasutatav 2...3 tundi.

## TÖÖJUHISED

Enne müüritööde algust ja ladumise ajal tuleb kaitsta kõiki ehitiseosi, mida müüritööde ajal võidakse kahjustada. Mõrdi nake ei ole tagatud kui kasutada liiga suure veesisaldusega või vastupidiselt liialt kuumi ja kuivi müürimaterjale.

## TEHNILINE INFORMATSIOON

Tera suurus	0...4 mm
Soovituslik kihipaksus	10...15 mm
Soovituslik veekogus	144 Ounas, 149 Ropis, 159 Pallas, Mutus 152 - 3,0...3,2 l/25 kg 141 Olos, 153 Maares, 154 Kilpis, 156 Viipus, 157 Menes - 3,0...3,4 l/25 kg 140 Jeres, 150 Nattas -3,1...3,5 l/25 kg
Kasutusaeg	3 h vee lisamisest
Sideaine	Portlandtsement
Agregaat	Liiv
Lisand	Ilmastikukindlust parandavad lisandid
Nakketugevus	$f_{vko} \geq 0.16 \text{ N/mm}^2$ (SFS-EN 998-2, 5.4.2 a)
Survetugevus	M 5
Veeauru läbilaskvus	$\mu$ 15/35
Veeimavus	0.2 kg/(m <sup>2</sup> · min <sup>0.5</sup> )
Soojusjuhtivus	0.77 W/mK (P=50%) (SFS-EN 1745)
Kivinenud materjali tihedus 28 p.	ca. 1800 kg/m <sup>3</sup> (SFS-EN 1015-10)
Värvus	White Jeres 140, White Nattas 150, Light Maares 153, Light Menes 157, Grey Olos 141, Grey Mutus 152, Grey Viipus 156, Yellow Kilpis 154, Red Ounas 144, Red Pallas 159, Brown Ropis 149

Müürikive ei tohi pärast nakkumist enam liigutada. Müüri ajutised katkestused tuleb püüda teha astmelised. Poolelioleva müüri pealispinda kaitsta vihma ja muu ohustava niiskuse eest. Kuiva ja sooja ilmaga tuleb takistada müüri liiga kiiret kuivamist. Mõrdipritsmes tuleb eemaldada müüri pinnalt enne mõrdi tardumist.

## VUUKIMINE

Nähtavale jäävate tarindite vuugid tihendatakse müüritöö ajal, kui dokumentides pole teisiti ette nähtud. Vuugi pind viimistletakse siis, kui mört on niipalju tardunud, et vuugi pinna siledus või kuju jääb püsima.

## OHTUTUSE REGULATSIOON

Põhjustab ärritust. Sisaldab tsementi kuni 20% kogumahu. Ärritab silmi, hingamisteid ja nahka. Väldi pikemat kontakti nahaga. Kasutada kaitseprille, kindaid ning kaitsekreemi. Vältida tolmu sissehingamist. Kasutada respiraatorit.

torit. Nahaärrituse korral pesta koheselt sooja seebiveega. Segu sattumisel silma loputada koheselt rohke veega ning vajadusel konsulteerida arstiga.

#### LAHTIÜTLEMINE

Kuna võib esineda erinevaid tingimus, ei vastuta Weber muu eest kui teave, mis on esitatud jaotises "Toote spetsifikatsioon". Teave ja asjaolud, mis jäävad väljaspool Saint-Gobaini (olenemata sellest, kas see on eraldi välja toodud või mitte) on ladustamine, ehitamine, töötlemine, paigaldamine koos teiste toodetega ja töötingimused.